

DiOLiN Steinöl

#30850

Beschreibung DiOLiN Steinöl ist ein Erzeugnis aus hochwertigen erneuerbaren Rohstoffen. Es wird zum Schutz und zur Pflege von Naturstein-, Beton- und Estrichböden eingesetzt. Schützt die Oberfläche vor Verschmutzung und eindringendem Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Anwendungsbereich Geeignet für all saugfähigen, mineralischen Untergründe wie Schiefer, Tuffstein sowie alkalieneutraler Beton oder Kunststein.
Monotone Anstrichträger wie Beton-, Zement- und Anhydritestriche werden mit entsprechend eingefärbten Steinöl behandelt.

Bindemittel / reaktive Agenzien Wasserverdünnbare Emulsion aus natürlichen Ölen

Wirkstoff / Biozide Keine

Festkörpergehalt Ca. 15 %

Dichte 1. kg/l

Glanzgrad Seidenmatt bis seidenglänzend, je nach Auftragsmenge und Anzahl Anstriche

Farbtöne Farblos

Gebinde Weissblechgebinde zu 1 und 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Vor Frost und starker Erwärmung schützen.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss sauber, fettfrei und alkalisch neutral sein. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mindestens +16°C betragen.

Verarbeitung Pinsel, kurzflorige Veloursrolle oder fuselfreie Lappen

Verbrauch 50 – 120 g/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.

Verdünnung	Gebrauchsfertig
Anstrichaufbau	<p>Schwach bis gering saugende Untergründe 2x DiOLiN Steinöl gleichmässig und ansatzfrei auftragen.</p> <p>Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir einen Grundierungsanstrich mit 1x DiOLiN Steinöl, verdünnt mit 5% Wasser 2x DiOLiN Steinöl gleichmässig und ansatzfrei auftragen</p> <p>Böden mit Fussbodenheizung: Während der Heizperiode wird der Boden 24 Stunden vor dem Anstrich auf die niedrigste Heizstufe stellen. 72 Stunden nach der Behandlung kann die Fussbodenheizung wieder stufenweise hochgefahren werden. Wasserdurchlauftemperatur Steigerung pro Tag, max. Durchlauftemperatur 30°C.</p> <p>Achtung: Anhydritestriche sind nicht wasserfest. Es muss daher auf eine geschlossene Schicht DiOLiN Steinöl geachtet werden.</p> <p>Jeweils für optimale Frischluftzufuhr sorgen. <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
Renovationsanstrich	1 – 2 Pflegeanstrich mit DiOLiN Steinöl auf den gereinigten und trockenen Altanstrich auftragen.
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	<p>Staubtrocken: nach ca. 4 Stunden. Klebfrei: nach ca. 6 Stunden Böden sind nach 3 Tagen vorsichtig belastbar.</p>
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Schmierseife reinigen. Angetrocknete Steinöl-Reste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger anlösen.
Sicherheitshinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Januar 2019, sky