

# DiOLiN Naturöl

#32000

**Beschreibung** DiOLiN Naturöl ist eine Holzöl-Lasur aus einem Gemisch hochwertiger Naturöle, welche in einem Hightechverfahren mit auserlesenen Balsamharzen verkocht wurde. Frei von technischen Alkyden oder Glyceriden. Alle Öle sind aus regenerativen Naturprodukten hergestellt.

DiOLiN Naturöl schützt mit wenig Aufwand das Holzwerk vor Abwitterung auf lange Dauer. Reisst und blättert nicht ab.

**Anwendungsbereich** Alle Holzarten im Aussenbereich, zum Beispiel Fassaden, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Schindeln, Dachuntersichten, Fensterläden, Garagentore, Gartenzäune und vieles mehr.

**Bindemittel / reaktive Agenzien** Naturölmischungen

**Wirkstoff / Biozide** Keine

**Festkörpergehalt** Ca. 34 -36 %

**Dichte** 0.856 bis 0.870 kg/l, je nach Farbton

**Glanzgrad** Matt bis seidenglänzend, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Anzahl der Anstriche.

**Farbtöne** Farblos oder Kollektion Natura

**Gebinde** Weissblechgebinde zu 1 und 5L

**Lagerstabilität** In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Vor starker Erwärmung schützen.

**Untergrundbeschaffenheit** Das Holz sollte gehobelt und geschliffen sein um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten. Das Holz muss sauber, fett- und wachsfrei sein und darf nicht über 15% Feuchtigkeit aufweisen. Hölzer mit Harzaustritt müssen vor dem Lasieren mit Nitroverdünner gereinigt werden.

**Verarbeitung** Pinselauftrag oder maschinell

**Verbrauch** Ca. 100 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich auf neuem, geschliffenem Tannenholz  
*Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.*

<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig. Bei Verarbeitung mit Auftragsgeräten kann mit Terpentinersatz verdünnt werden.
<b>Anstrichaufbau</b>	<p><b>Lasuraufbau aussen, farbig auf neuem Holz</b></p> <p>1 x DiOLiN Imprägnierung 2 – 3x DiOLiN Naturöl</p> <p><b>Aufbau aussen, deckend Weiss</b></p> <p>1 x DiOLiN Imprägnierung 2 – 3 DiOLiN Naturöl, weiss</p> <p><i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
<b>Renovationsanstrich</b>	Rechtzeitig erfolgende Pflegeanstriche auf tragfähigem, farbig lasierten Untergrund. 1 – 2x DiOLiN Naturöl
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Zwischentrocknungszeit von 24 Stunden unbedingt einhalten.
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Geräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen. Eintrocknete Lasur ist durch Einlegen der Geräte in Verdünner, Pinselreiniger oder eventuell Abbeizfluid anzulösen.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Besondere Hinweise (nur Lömi, sonst löschen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren.</li> <li>• Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.</li> <li>• Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.</li> <li>• Die Hände nach dem Waschen eincremen.</li> </ul>
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Januar 2019, sky