

DiOLiN Holzpflegeöl

#32600

Beschreibung Das auf Naturölen aus nachwachsenden Rohstoffen basierende Pflege- und Anstrichöl ist für alle Arten von Holz und alle Konstruktionen geeignet.

Hohe Eindringtiefe und gute Wetterbeständigkeit. Speziell für tropische Hölzer geeignet. Milder Geruch und schnelle Trocknung.

Nicht filmbildend.

Anwendungsbereich Holzkonstruktionen wie Terrassenböden, Gartenzäune, Gartenmöbel, Fassaden

Bindemittel / reaktive Agenzien Pflanzliche Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen

Wirkstoff / Biozide Keine

Festkörpergehalt Ca. 25 %

Dichte 0.880 kg/l

Glanzgrad Matt bis seidenglänzend (abhängig von der Auftragsmenge und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Farbtöne Farblos, Teak, Eiche

Gebinde Weissblechgebinde zu 1 und 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor zu starker Erwärmung schützen.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung Pinsel, Bürste, Roller, Spritzpistole, Airless- und sonstige Auftragsgeräte.
Dichtungen und Schläuche müssen aus lösemittelbeständigem Material bestehen. Bei Spritzarbeiten Atemmaske tragen und nur bei guter Belüftung arbeiten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.
Nicht bei einer angesagten Regenperiode oder bei einer Temperatur von unter 5°C verarbeiten.

Verbrauch 80 – 100 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Art der Applikation

Verdünnung	Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit Terpentinersatz verdünnen.
-------------------	--

Anstrichaufbau	Lasuraufbau aussen, farbig auf neuem Holz: 1 x DiOLiN Imprägnierung 2 – 3x DiOLiN Holzpflegeöl <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
-----------------------	--

Renovationsanstrich	Bei Renovationen alte Anstrichreste entfernen und Fläche gut anschleifen oder ablaugen. Rechtzeitig erfolgende Pflegeanstrich auf tragfähigem, farbig lasiertem Untergrund: 1 – 2x DiOLiN Holzpflegeöl eingefärbt
----------------------------	---

Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Zwischentrocknungszeit ca. 24 Stunden.
--	--

Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Geräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen. Trockene Farbreste mit Nitro-Verdünner oder Pinselreiniger anlösen.
---	--

Sicherheitshinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
----------------------------	---------------------------------------

Besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none">• Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren.• Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.• Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.• Die Hände nach dem Waschen eincremen.
---------------------------	--

Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.
--------------------	---

Dezember 2018, sky