

# DiOLiN Parkettöl

#33100

**Beschreibung** DiOLiN Parkettöl ist ein universell einsetzbares Oberflächenöl und Pflegemittel für Böden aus Hart- und Weichhölzern. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, besitzt ein hohes Eindringvermögen und eine schnelle Trocknung.

**Anwendungsbereich** Böden aus Hart- und Weichhölzern im Innenbereich

**Bindemittel / reaktive Agenzien** Pflanzliche Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen

**Wirkstoff / Biozide** Keine Wirkstoffe oder Biozide

**Festkörpergehalt** Ca. 50 %

**Dichte** 0.880 kg/l

**Glanzgrad** Entfällt

**Farbtöne** Farblos

**Gebinde** Weissblechgebinde zu 1 und 5L

**Lagerstabilität** In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Vor zu starker Erwärmung schützen.

**Untergrundbeschaffenheit** Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.

- Verarbeitung**
- Eine grössere Menge auf den gut vorbereiteten Untergrund auftragen und gut verteilen.
  - Nach ca. 20 Minuten die Fläche mit einem Gummirakel abziehen und die überschüssige Restmenge zum Wiedergebrauch auffangen.
  - Danach die Fläche mit einem weichen Lappen (oder einer Poliermaschine) nachpolieren.

Bei zweifachem Auftragen, Trocknung der ersten Schicht nicht abwarten, sondern nass in nass arbeiten.

Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden und auf gute Durchlüftung der Räume achten.

Zur Reinigung und Pflege von geölten Böden, empfehlen wir DiOLiN Floorsoap zu verwenden.

<b>Verbrauch</b>	80 – 100 g/m <sup>2</sup> Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit Terpentinersatz verwenden.
<b>Renovationsanstrich</b>	Untergrund mit DiOLiN Floorsoap reinigen. Auf die zu renovierende Stelle DiOLiN Parkettöl dünn auftragen, einpolieren.
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Klebefrei nach 8 Stunden. Um eine störungsfreie Oberfläche zu erhalten, sollte die Bodenfläche mindestens 7 Tage lang nicht einer zu starken Wasserbelastung ausgesetzt werden. Lange Einwirkungen von Flüssigkeiten vermeiden. Verwenden Sie beispielsweise Unterteller bei Pflanzentöpfen.
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch die Geräte mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen. Trockene Farbreste mit Nitro-Verdünner oder Pinselreiniger anlösen.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Besondere Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren.</li><li>• Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.</li><li>• Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.</li><li>• Die Hände nach dem Waschen eincremen.</li></ul>
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Dezember 2018, sky