

# DiOLiN Zaunlasur

<b>Beschreibung</b>	DiOLiN Zaunlasur ist eine wetterfeste, lösemittelhaltige Holzlasur für Gartenzäune und Sichtschutzwände im Aussenbereich. Mit DiOLiN Zaunlasur erhalten Sie einen naturbraunen Farbanstrich und langanhaltenden Schutz des Holzes durch UV-Strahlen.
<b>Anwendungsbereich</b>	Gartenzäune und Sichtschutzwände im Aussenbereich
<b>Bindemittel / reaktive Agenzien</b>	Naturölmischungen
<b>Wirkstoff / Biozide</b>	IPBC / Propiconazol
<b>Festkörpergehalt</b>	Ca. 35%
<b>Dichte</b>	Ca. 0.9 kg/l
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt bis seidenglänzend, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Anzahl der Anstriche.
<b>Farbtöne</b>	Braun
<b>Gebinde</b>	Weissblechgebinde zu 1L und 5L
<b>Lagerstabilität</b>	In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Vor starker Erwärmung schützen.
<b>Untergrundbeschaffenheit</b>	Das Holz sollte gehobelt und geschliffen sein um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten. Das Holz muss sauber, fett- und wachsfrei sein und darf nicht über 15% Feuchtigkeit aufweisen. Hölzer mit Harzaustritt müssen vor dem Lasieren mit Nitroverdünner gereinigt werden.
<b>Verarbeitung</b>	Pinsel, Roller
<b>Verbrauch</b>	Ca. 80 - 100 g/m <sup>2</sup> pro Anstrich auf neuem, geschliffenem Tannenholz <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig.

---

<b>Anstrichaufbau</b>	Schmutz und Grünalgen mit einer Bürste entfernen. Bei Bedarf Holzuntergrund anschleifen. 1-2x DiOLiN Zaunlasur mit Pinsel auftragen. <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
<b>Pflegeanstrich</b>	Um die Schutzwirkung zu gewährleisten, empfehlen wir einen jährlichen Pflegeanstrich gemäss oben aufgeführtem Anstrichaufbau.
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Ca. 24 Stunden
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Geräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen. Eintrocknete Lasur ist durch Einlegen der Geräte in Verdüner, Pinselreiniger oder eventuell Abbeizfluid anzulösen.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Besondere Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren.</li><li>• Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.</li><li>• Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.</li><li>• Die Hände nach dem Waschen eincremen.</li></ul>
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

April 2022, sky