

DiOLiN Aqua Naturöl

#30000

Beschreibung DiOLiN Aqua Naturöl ist eine Holzlasur für den Innen- und Aussenbereich aus einem Gemisch naturbelassener Öle aus nachwachsenden Rohstoffen; in Wasser emulgiert. Frei von schädlichen und chemischen Zusätzen wie Biozide oder Insektizide.

DiOLiN Aqua Naturöl gibt der Fassade ein natürliches, brillantes Erscheinungsbild und hebt die gesamte Holzstruktur leuchtend hervor. Reisst und blättert nicht ab.

Anwendungsbereich Alle Holzarten im Innen- und Aussenbereich, zum Beispiel Fassaden, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Schindeln, Dachuntersichten, Fensterläden, Garagentore, Gartenzäune und vieles mehr.

Bindemittel / reaktive Agenzien Vorvernetzte Naturölmischung, emulgiert, aminfrei

Wirkstoff / Biozide Keine

Festkörpergehalt 34 - 36 % je nach Farbton

Dichte 1.00 kg/l

Glanzgrad Seidenmatt bis seidenglänzend, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Auftragsmenge.

Farbtöne Farblos, Kollektion Natura, Kollektion Nordic

Gebinde Weissblechgebinde zu 1 und 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Vor Frost und zu starker Erwärmung schützen.

Untergrundbeschaffenheit Das Holz sollte gehobelt und geschliffen sein, um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten. Die beste Oberflächenbeschaffenheit ist sägerauh.

Das Holz muss sauber, fett- und wachsfrei sein und darf nicht über 15% Feuchtigkeit aufweisen. Hölzer mit Harzaustritt sollten vor dem Lasieren mit Nitroverdünner gereinigt werden.

Verarbeitung Pinsel, Roller, Auftragsgerät, Spritzgerät (max 100 my pro Anstrich)

Verbrauch 80 – 110 g/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.

Verdünnung	Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit Wasser verdünnen
Anstrichaufbau	Wir empfehlen, bläuegefährdete Hölzer mit einer fungiziden Holzimprägnierung vorzubehandeln. Auf exotischen Hölzern wird mit dieser Imprägnierung zudem eine bessere Verankerung der Lasur erzielt. (Bei Innenanstrichen ist eine Imprägnierung nur in pilzgefährdeten Nassräumen einzusetzen). Auf neuem Holz, aussen 1 x DiOLiN Aqua Imprägnierung 2 – 3x DiOLiN Aqua Naturöl <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
Renovationsanstrich	Nicht tragfähige Altanstriche sind zu entfernen und vergrautes Holz ist bis auf die gesunde Holzsubstanz abzuschleifen. Verwitterte oder gerissene Hölzer sind vorgängig mit DiOLiN EM Aqua Imprägnierung zu behandeln, um den Bläufall zu verhindern. Freigeschliffene Stellen sind ebenfalls zu imprägnieren. Danach 2 – 3x DiOLiN Aqua Naturöl
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Nach 8 Stunden manipulierbar Nach 24 Stunden überarbeitbar. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Taufeuchte verzögert die Trocknung.
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Eingetrocknete Lasur lässt nicht mit Lösemitteln nur schlecht reinigen, eventuell in Abbeizpaste einlegen und mit Wasser nachwaschen.
Sicherheitshinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Januar 2019, sky