

DiOLiN Terrassenöl

#33120

Beschreibung DiOLiN Terrassenöl ist ein Holzöl und Pflegemittel für Hart- und Weichhölzer im Innen- und Aussenbereich. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, besitzt ein hohes Eindringvermögen und eine schnelle Trocknung. DiOLiN Terrassenöl ist äusserst ergiebig und leicht zu verarbeiten.

Aufgrund des hohen Bindemittelanteils auf Basis nachwachsender Rohstoffe, wirkt DiOLiN Terrassenöl feuchtigkeitsregulierend. Es dringt tief ins Holz ein und vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes. Der offenporige Anstrich kann weder abblättern, reissen noch abschuppen.

Anwendungsbereich Alte, nicht lackierte oder lasierte Hölzer; neue Hart- und Weichhölzer; exotische Hölzer.
Gut geeignet für Terrassenböden, Gartenmöbel, Zäune, Pergolen, Holzdecks.

Bindemittel / reaktive Agenzien Pflanzliche Naturöle und Hartwachse aus nachwachsenden Rohstoffen

Wirkstoff / Biozide Keine

Festkörpergehalt Ca. 25 %

Dichte Ca. 0.880 kg/l

Glanzgrad Bei zweimaligem Anstrich glänzend

Farbtöne Farblos, Teak, Eiche
DiOLiN Terrassenöl, farblos **nicht** im ungeschützten Aussenbereich anwenden.

Gebinde 1L, 5L

Lagerstabilität Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost und zu hoher Erwärmung schützen. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

Untergrundbeschaffenheit

- Der Untergrund muss trocken, staub-, schmutz-, fett- und wachsfrei sein.
- Alte Farbanstriche müssen vollständig entfernt werden. Vor einem Renovationsanstrich den Untergrund mit DiOLiN Allclean reinigen.
- Verwittertes und vergrautes Holz mit DiOLiN Entgrauer behandeln.
- Gut durchtrocknen lassen.
- Holz, welches anfällig auf Bewuchs durch Mikroorganismen wie Bläue- oder holzerstörende Pilze ist, kann vorgängig mit einer Naturöl-Imprägnierung behandelt werden (nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder Fischteichen anwenden).

Das Anstrichergebnis ist von der Holzbeschaffenheit abhängig. Daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

Verarbeitung	Pinsel, Roller, Streichbürste, Auftragsmaschine
Verbrauch	80 – 100 g/m ² pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Art der Applikation. <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
Verdünnung	gebrauchsfertig
Anstrichaufbau	<p>DiOLiN Terrassenöl vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel oder Roller in Faserrichtung in einer dünnen Schicht auftragen.</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 – 3x DiOLiN Terrassenöl auf den gut vorbereiteten Untergrund auftragen. <p>Hinweis Wetter</p> <p>Um eine störungsfreie Oberfläche zu erhalten, sollte die Bodenfläche nach dem Ölen mindestens 7 Tage nicht mit starker Wasserbelastung in Berührung kommen.</p> <p>Nicht bei einer angesagten Schlechtwetterperiode verarbeiten. Künstliche Gartenbewässerung für die Dauer der Trocknung ausschalten.</p> <p>Verarbeitungstemperatur mindestens 5°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.</p> <p>Hinweis grosse Flächen</p> <p>Für ein schnelles Arbeiten auf grossen Flächen empfehlen wir die massgeschneiderte DiOLiN Fussbodenstreichbürste 150mm, mit der rückenschonend im Stehen gearbeitet werden kann.</p> <p><i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
Pflegeanstrich	<p>Bei geölten Hölzern ist ein jährlicher Pflegeanstrich erforderlich, um eine gesunde und schöne Oberfläche zu behalten.</p> <p>Um bei der Reinigung eine rückfettende und pflegende Wirkung zu bekommen, empfehlen wir die Reinigung mit DiOLiN Floorsoap vorzunehmen.</p>
Renovationsanstrich	<p>Vorarbeiten</p> <p>Terrassendielen durch Abbürsten von grobem Schmutz befreien, danach mit DiOLiN Allclean reinigen (für weitere Informationen siehe technisches Merkblatt). Stark vergraute Terrassenböden mit DiOLiN Entgrauer behandeln (Für weitere Informationen siehe technisches Merkblatt). Gut trocknen lassen.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 – 2x DiOLiN Terrassenöl auftragen
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	<p>Klebefrei nach ca. 8 Stunden</p> <p>Überstreichbar nach 24 – 36 Stunden</p> <p>Bei inhaltsreichen Hölzern, sowie nasskaltem Wetter und je nach Dicke der aufgetragenen Schicht, kann sich die Trocknung stark verzögern.</p>

Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen. Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger auflösen.
Sicherheits-hinweise	<p>Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.</p> <p>Achtung</p> <p>Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Diese nicht an der Luft trocknen lassen, sondern in einer luftdicht abgeschlossenen Metalldose aufbewahren.</p> <p>Von Zündquellen fernhalten.</p> <p>Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.</p>
Hinweis Hölzer	<p>Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie zum Beispiel Eiche, Edelkastanie, Robinie, Teak, Bankirai, Lärche oder Douglasie kann es bei Wasserkontakt zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltstoffe kommen. Dies kann zu Fleckenbildung auf dem Holz und zu Verfärbungen auf hellem Mauerwerk oder Putz führen. Wir empfehlen, umliegende Bauteile entsprechend zu schützen, damit empfindliche Teile keine Verfärbungen erleiden, welche sich im Nachhinein schwer oder gar nicht entfernen lassen.</p> <p>DiOLiN Terrassenöl farblos nicht im bewitterten Aussenbereich anwenden.</p>
Bemerkungen	<p>Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.</p>

Januar 2019, sky