

# DiOLiN EM Wood-Polish

## Pflegeöl für geölte Holzoberflächen

**Beschreibung** DiOLiN EM Wood-Polish ist ein wässriges Reinigungs- und Pflegeöl für geölte Holzoberflächen. DiOLiN EM Wood-Polish basiert auf einer speziellen Fettsäure eines Naturöls aus nachwachsenden Rohstoffen. In einem Spezialverfahren ist ein Additiv einemulgiert, welches durch seinen schwach alkalischen Charakter eine gute Reinigung gewährleistet. Durch nachträglichen Poliervorgang findet ein Nachfetten der Oberfläche statt und bringen einen seidenweichen Effekt. Sehr hautfreundlich, mit effektiven Mikroorganismen angereichert.

**Bindemittel / reaktive Agenzien** Spezial-Öl-Fettsäure in Wasser emulgiert, Effektive Mikroorganismen

**Wirkstoff** Reinigungstensid, bewirkt pH 8

**Festkörpergehalt** 5 %

**Dichte** 1.0 kg/l

**Glanzgrad** Entfällt

**Farbtöne** Farblos

**Gebinde** Plastikkanister zu 1L und 5L

**Lagerstabilität** In gut verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

**Untergrundbeschaffenheit** Alle geölten Holzarten und sonstige beschichteten Unterlagen. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.

**Verarbeitung** Mittels Pinsel oder Lappen eine reichliche Menge gleichmässig auftragen und verreiben bis die Fläche abgetrocknet ist. Nach einer halben Stunde mit einem weichen Tuch oder einer Polierscheibe nachpolieren.

**Verbrauch** Ca. 50 g/m<sup>2</sup>  
*Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.*

**Verdünnung** gebrauchsfertig

---

<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Nach Verdunsten des Wassers polierfähig.
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Bei späterem Reinigen der Geräte Spülmittel verwenden.
<b>Sicherheits-hinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

Oktober 2018, sky