

DiOLiN Imprägnierung

#32100



- Imprägnierung auf Basis natürlicher Öle
- optimal für Nadelhölzer
- langanhaltender Schutz

Gebinde
1L, 5L



Beschreibung

DiOLiN Imprägnierung ist eine farblose, lösemittelhaltige Holzimprägnierung. Sie schützt Nadelhölzer vor Bewuchs durch Bläupilz, imprägniert Harthölzer tief und garantiert einen lang anhaltenden Schutz.

Für den Schutz vor Witterungseinflüssen ist ein Lasur- oder Deckanstrich (z.B. mit DiOLiN Naturöl) erforderlich.

Anwendungsbereich

Fenster, Rollläden, Garagentore, Fassaden und alle Konstruktionen im Aussenbereich.

Nicht im Wohnbereich oder Stallungen anwenden.

Bindemittel und Inhaltsstoffe

Kombination verschiedener Naturöle

Wirkstoffe / Biozide

Propiconazol <2%

Dichte

0.830 kg/l

Festkörper

ca. 18%

Farbtöne

Farblos

Kann auf Wunsch in den DiOLiN Kollektionen eingefärbt werden.

Gebinde

1L, 5L

Lagerstabilität

Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Kontakt mit oxidierenden Metallen vermeiden.

Vor Frost schützen. Vor zu warmer Erwärmung (>30°C) schützen.

Werkzeuge

Pinzel, Roller, Spritzgerät

Verbrauch

100 - 120g/m² pro Auftrag, kann je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit variieren.

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung

- Das Holz muss roh, sauber, fett-, harz- und wachsfrei sein und darf nicht über 15% Feuchtigkeit aufweisen.
- Harzendes Holz muss Nitroverdünner gereinigt werden.
- Gehobeltes Holz muss geschliffen werden, um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten.
- Die zu beschichtende Oberfläche ist auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Nicht tragfähige, schlecht haftende Altanstriche sind restlos bis auf die gesunde Holzsubstanz zu entfernen. Festhaftende, intakte Altanstrich mit DiOLiN Allclean abwaschen, gut anschleifen.
- Alte Acryl-Anstriche müssen wegen Gefahr von Blasenbildung vollständig entfernt werden.
- Verwittertes und vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Holzuntergrund abschleifen oder mit DiOLiN Entgrauer behandeln.
- Neues, nur gehobeltes Holz, welches für längere Zeit dem Wetter ausgesetzt war, muss unbedingt geschliffen werden oder mit einer harten Bürste gebürstet und gereinigt werden.
- Kanten müssen auf 2.5mm Radius gerundet sein.

Streichvorgang

1x DiOLiN Imprägnierung allseitig auf das Holz auftragen, wenn möglich vor der Montage. Hirnholz gut sättigen. Wenn mehrere Schichten nötig sind, nass in nass arbeiten.

Bei einem Spritzvorgang sollte die Fläche zwingend mit einem Pinsel ausgeglichen werden. Tragen Sie Schutzkleidung.

Nicht verarbeiten bei einer Aussentemperatur von unter 5°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von über 75%. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Für den Schutz vor Witterungseinflüssen ist nach der Trocknung der Imprägnierung ein Lasur- oder Deckanstrich zwingend erforderlich.

Trocknung

Staubtrocken nach 1 bis 2 Stunden

Überstreichbar

- nach 12 Stunden mit DiOLiN Naturöl
- nach 24 Stunden mit einer Ölfarbe oder einem Lack auf gleicher Basis
- Nach 48 bis 72 Stunden, wenn das Lösemittel komplett verdampft ist, mit einem wasserbasierten Produkt (z.B. DiOLiN Aqua Naturöl). Trocknungszeit einhalten, ansonsten können sich Blasen bilden.