

# DiOLiN Huile pour terrasse

#33120

**Description** DiOLiN Huile pour terrasse est une huile pour bois et un produit d'entretien pour les bois durs et résineux à l'extérieur. Elle est produite à partir de matières premières renouvelables, possède un pouvoir de pénétration élevé et un séchage rapide.

DiOLiN Huile pour terrasse régule l'humidité et pénètre profondément dans le bois. Elle réduit en outre le gonflement et le retrait du bois. La peinture à pores ouverts ne peut ni s'écailler, ni se fissurer, ni se desquamer.

**Domaine d'application** Bois anciens non vernis ou lasurés, bois neufs durs et résineux, bois exotiques.

Parfaitement adaptée aux planchers de terrasses, meubles de jardin, clôtures, pergolas, terrasses en bois.

**Liants & agents réactifs** Huiles naturelles à base de matières premières renouvelables et cires dures végétales

**Agents actifs & biocides** Aucune

**Extrait sec** Env. 25 %

**Densité** 0.840 kg/l

**Degré de brillance** Satiné brillant en deux couches.

**Teintes** Incolore, Teck, Chêne

Nous déconseillons l'utilisation d'huiles incolore en extérieur.

**Conditionnement** 1L, 5L

**Conservation** Au moins 12 mois dans son conditionnement d'origine bien fermées. Le garder au frais et au sec.

**Préparation du support**

*Généralités sur les bois*

- Le bois doit être propre, exempt de graisse, de résine et de cire et ne doit pas avoir plus de 15% d'humidité.
- Le bois résineux doit être lavé avec un solvant.
- Le bois raboté doit être poncé pour assurer un bon ancrage de la peinture.
- Traiter le bois altéré et gris avec #30900 DiOLiN Dégriseur. En cas de forte fissuration, le bois est considéré comme « bois usagé » et est inutilisable. Il faut donc le remplacer par du bois neuf.

- Le bois neuf, seulement raboté, exposé aux intempéries pendant une longue période, doit impérativement être poncé ou nettoyé avec une brosse.
- Les bords doivent être arrondis à un rayon de 2,5mm.
- 
- Généralités pour le prétraitement du bois
- Les bois sensibles au bleuissement doivent être traités, dans la mesure du possible, sur toutes leurs faces, avec #32100 DiOLiN Imprégnation aux huiles naturelles.
- Ne pas utiliser DiOLiN Imprégnation à l'huile naturelle à proximité de piscines ou d'étangs à poissons.

#### Généralités sur les peintures dégradées

- Sur les surfaces déjà revêtues, vérifiez la compatibilité et l'accroche des produits. Les anciens revêtements incompatibles et peu adhérents doivent être complètement éliminés. Nettoyer les vieux revêtements adhérents et intacts avec #34000 DiOLiN Allclean puis mater leurs surfaces.
- Les peintures acryliques doivent être complètement enlevées. Les anciennes peintures à huile doivent également être complètement éliminées en raison du risque de formation de bulles.
- Afin de pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons de faire un essai sur une surface peu visible.

<b>Traitement</b>	Pinceau, rouleau, dispositif d'application (application machine)
<b>Consommation</b>	80 - 100 g/m <sup>2</sup> par couche sur bois d'épicéa raboté, poncé
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Mode d'application</b>	1x DiOLiN Imprégnation 2 – 3x DiOLiN Huile pour terrasse Appliquer en couche fine. Pour obtenir un résultat optimum, la surface ne doit pas être détrempée avec de l'eau pendant <b>au moins 7 jours</b> après l'application. Veuillez prendre note des prévisions météorologiques.
<b>Entretien / Nettoyage</b>	Pour un nettoyage régulier, utilisez DiOLiN Floorsoap, pour son effet hydratant et soignant.
<b>Couche d'entretien</b>	Pour les bois huilés exposés, une couche d'entretien annuelle est nécessaire.

#### Travaux préparatoires

Enlever les saletés grossières des lames de terrasse en les brossant, puis les nettoyer avec DiOLiN Allclean. Traiter les parties de terrasse grisée avec DiOLiN Dégriseur (voir fiche technique pour plus d'informations). Laisser bien sécher 24h.

Appliquer 1 - 2x DiOLiN Huile pour Terrasse

#### Conseil

Procédez à la couche d'entretien au début de la saison extérieure, c'est-à-dire lorsque vous sortez la terrasse de son "sommeil hivernal".

- Séchage 18 - 20 °C**  
(à 50% de rel.  
Humidité de l'air)
- Hors poussière après env. 8 heures
  - Recouvrable après environ 24 à 36 heures

Dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité, de la ventilation et de la capacité d'absorption du support.

**Nettoyage des  
appareils & outils**

Immédiatement après utilisation avec de l'essence minérale ou un diluant universel.  
Dissoudre les restes de peinture séché avec un nitro diluant ou un nettoyeur de pinceau.  
Rincez les pinceaux à l'eau savonneuse, de sorte qu'il reste doux et souple.

**Instructions de  
sécurité**

- Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer. Laisser sécher à l'air ou le conserver dans un récipient hermétiquement clos. Se débarrasser selon les règles locales.
  - Éloignez-vous des sources d'allumage. Pendant le travail, éviter les sources de feu.
- Tenir à l'écart de la nourriture pour l'homme et l'animal.

**Remarque Bois**

Les bois riches en composants solubles à l'eau, comme le chêne, le châtaignier, le robinier, le teck, le bakirai, le mélèze ou le Douglas, peuvent par dévalement, se diluer et former des traces de coloration sur les bois, les maçonneries et les enduits. Nous vous recommandons de protéger les éléments environnants de manière adéquate afin d'éviter que les parties sensibles ne subissent des décolorations difficiles, voire impossibles à éliminer par la suite.

Ne pas utiliser l'huile pour terrasses DiOLiN incolore en extérieur exposé aux intempéries.

**Remarque**

Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Januar 2019, sky