

DiOLiN EM Wallfix Natura - Naturöl Farbe #35200



- besteht aus über 95% aus nachwachsenden Rohstoffen
- keine Lösemittel, Allergene oder Biozide
- Weiss, Einfärbungen nach RAL oder NCS möglich

Gebinde

1 kg, 6 kg, 20 kg



Beschreibung

DiOLiN EM Wallfix Natura ist eine wasserfeste, gut deckende Wandfarbe auf Basis einer speziellen Emulsion aus Naturölen aus nachwachsenden Rohstoffen.

DiOLiN EM Wallfix Natura ist frei von Lösemitteln und Bioziden. Die Wandfarbe enthält keine Allergene oder stark umweltgefährdende Stoffe. DiOLiN EM Wallfix Natura besteht zu mehr als 95% aus nachwachsenden Rohstoffen und entspricht damit höchsten Ansprüchen in Bezug auf Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit.

Anwendungsbereich

Innenbereich: Wände und Decken (nur bedingt).

Kunststoffputze (Vollabrieb, Kratzputz, Rustikputz, Spritzputz, usw.), alte Dispersionsanstriche, Gipsplatten

Bindemittel und Inhaltsstoffe

Emulsion auf Basis verschiedener Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen.

Biozide und reaktive Agenzien

keine

Dichte

1.52 kg/l

Festkörper

61.8 %

Glanzgrad

Matt

Farbtöne

Weiss, Einfärbungen nach RAL und NCS möglich

Gebinde

1 kg, 6 kg, 20 kg

Lagerstabilität

Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Vor Frost schützen. Vor zu warmer Erwärmung (>30°C) schützen.

Werkzeuge

Pinself, Roller, Spritzgerät

Verbrauch

150 g/m² pro Auftrag, kann je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit variieren.

Gebrauchsanweisung

Vorbehandlung

- Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet werden.
- Der Untergrund muss frei von Fetten, losen Partikeln - wie Altanstriche oder mürben Verputz - sein.
- Nicht tragfähige oder stark saugende Untergründe müssen vorgängig mit einem handelsüblichen wässrigen Tiefgrund behandelt werden.
- auf alten, mineralischen Untergründen, die gut abgebunden, d.h. tragfähig sind, fettfrei und frei von losen Partikeln, sandendem Mörtel sowie Verputz sind, kann DiOLiN EM Wallfix Natura ohne Vorarbeiten aufgetragen werden.
- Auf Kunststoffputz (Vollabrieb, Kratzputz, Rustikputz, Spritzputz usw.) kann direkt DiOLiN EM Wallfix Natura aufgetragen werden.
- Gipsplatten mit geeigneter Grundierung vorbehandeln.
- Alte, gut haftende Dispersionsanstriche sind überstreichbar.
- Weissputz- oder Glattputzdecken sind nur bedingt überstreichbar. Bitte erst eine technische Auskunft verlangen.

Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche einen Probeanstrich anzulegen.

Verdünnung

Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit 5 - 30% Wasser verdünnen

Streichvorgang

1 - 2x DiOLiN EM Wallfix Natura auftragen, je nach gewünschter Deckkraft.

Bei normal saugenden Untergründen kann mit 5 - 15% Wasser verdünnt werden. Bei stark saugenden Untergründen kann mit bis zu 30% Wasser verdünnt werden.

Bei stark saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit einem handelsüblichen, wässrigen Tiefgrund erforderlich um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Bei einem Spritzvorgang sollte die Fläche zwingend mit einem Pinsel ausgeglichen werden. Tragen Sie Schutzkleidung.

Nicht verarbeiten bei einer Aussentemperatur von unter 5°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von über 75%. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Trocknung

Griffest nach 1 Stunde

Waschfest nach 48 Stunden

Diese Angaben sind abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Geräte

Alle Arbeitsgeräte können nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbe mit Pinselreiniger anlösen und anschliessend mit lauwarmen Wasser unter Zusatz von Spülmittel gut auswaschen.

Sicherheitshinweise

Bitte Hinweise auf Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweise

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden.

Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.