

DiOLiN Entgrauer

#30900

Beschreibung DiOLiN Entgrauer bringt dem Holz sein natürliches Aussehen wieder zurück. Er erlaubt, alle vergrauten Holzarten zu restaurieren. Frischt Hölzer auf, welche der UV-Strahlung und der Witterung ausgesetzt waren. DiOLiN Entgrauer frischt vergraute Fensterläden, Holzschalungen und massives Mobiliar auf.

Anwendungsbereich Vergrautes Holz (Fensterläden, Holzschalungen, Gartenmöbel)

Bindemittel / reaktive Agenzien Wässrige Lösung organischer Stoffe, vollständig biologisch abbaubar.

Wirkstoff / Biozide Keine

Dichte Ca. 1.000 kg/l

Farbtöne Farblos

Gebinde 1L, 2L, 5L

Lagerstabilität Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebände mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebände gut verschliessen. Kontakt mit oxidierenden Metallen vermeiden. Vor Frost und zu starker Erwärmung schützen.

Untergrundbeschaffenheit Moose und Flechten sowie getrocknete Harzaustritte sind vorgängig mechanisch zu entfernen. Stark verschmutzte Gebäudeteile werden vorgängig mit DiOLiN Allclean gereinigt.

Verarbeitung Pinsel, Roller, Streich- und Nylonbürste
Nicht unter +5°C, respektive über +30°C verarbeiten.

Verbrauch Mit 1 Liter DiOLiN Entgrauer können 5 bis 8m² Fläche gereinigt werden.
Der Verbrauch variiert je nach Holzart und Oberflächenbeschaffenheit.

Verdünnung Gebrauchsfertig

Anstrichaufbau Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht verdünnen. Das geleeartige Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.

- Zur Optimierung von DiOLiN Entgrauer das Holz vorgängig anfeuchten.

- DiOLiN Entgrauer satt mit einer Streichbürste oder einem Farbröller (langhaarig) auftragen.
- Senkrechte Gebäudeteile werden von oben nach unten bearbeitet.
- DiOLiN Entgrauer 10 bis maximal 15 Minuten einwirken lassen. Wo nötig, mit einer Nylonbürste nachbearbeiten (Vorsicht, ätzende Spritzer).
- Fläche mit reichlich Wasser spülen. Bei Hochdruckreinigern mit reduziertem Druck arbeiten, um die Holzfasern nicht aufzuwerfen.
- Auf stark verschmutzten Oberflächen muss der Reinigungsvorgang womöglich wiederholt werden.
- Gut trocknen lassen.

Wir empfehlen vorgängig an einer nicht einsehbaren Stelle einen Reinigungsversuch vorzunehmen.

Das Antrocknen des Entgrauers vermeiden.

Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.

**Trocknung 18 –
20°C (bei 50% rel.
Luftfeuchtigkeit)**

Nach dem Abwaschen 2 – 3 Tage trocknen lassen.

Die Trocknung ist witterungsabhängig und variiert je nach Wasseraufnahme und Beschaffenheit des Holzes.

**Reinigung der
Geräte &
Werkzeuge**

Arbeitsgerät nach Gebrauch mit Wasser reinigen

**Sicherheits-
hinweise**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Das Tragen von Gummihandschuhen, Augenschutz und Schutzkleidung wird empfohlen. Nicht mit Nutzpflanzen in Berührung bringen.

Bemerkungen

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Januar 2019, sky